



Филиал публичного акционерного общества
«Акционерная нефтяная компания «Башнефть»» «Башнефть-Новыйл»
Юридический адрес:
450052, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г.о. город Уфа, г. Уфа, ул. Карла Маркса, д. 30/1
Адрес производства:
450063, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г.о. город Уфа, г. Уфа, тракт Бирский, д.63
e-mail: bnf-novoi@bnf.rosneft.ru, тел. +7 347 269-80-88, факс +7 347 249-32-03
Испытательный центр – управление контроля качества (ЦЗЛ)
450063, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г.о. город Уфа, г. Уфа, тракт Бирский, д.63
e-mail: bnf-novoi@bnf.rosneft.ru, тел. +7 347 269-80-88, факс +7 347 249-32-03

ПАСПОРТ № 3278

Масло базовое АУ, ТУ 38.1011212-89

Предназначено в качестве основы при производстве различных масел и присадок.

Обозначение документов, устанавливающих требования к продукции:
Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 030/2012 «О требованиях к смазочным материалам, маслам и специальным жидкостям» (Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 20 июля 2012 года N 59) (Приложение 1);
ТУ 38.1011212-89 «Масло базовое АУ. Технические условия»

Декларация о соответствии ЕАЭС N RU Д-РУ.РА04.В.98042/26
Срок действия – по 09.06.2029



Наименование показателя	Метод испытания	Норма по ТР ТС 030/2012	Норма по ТУ 38.1011212-89	Фактическое значение
1. Вязкость кинематическая, мм ² /с: при 40 °С	ГОСТ 33-2016	-	16-22	19,73
при минус 40 °С		-	не более 13000	12128
2. Кислотное число, мг КОН на 1 г масла	ГОСТ 5985-2022	-	не более 0,05	0,01
3. Зольность, %	ГОСТ 1461-2023	-	не более 0,005	отсутствие
4. Испытание на коррозию	ГОСТ 2917-76 и п.4.2 ТУ 38.1011212-89	-	выдерживает	выдерживает
5. Содержание водорастворимых кислот и щелочей	ГОСТ 6307-75	-	отсутствие	отсутствие
6. Содержание механических примесей, % масс.	ГОСТ 6370-2018	не более 0,03	отсутствие	отсутствие
7. Содержание воды, ppm	ГОСТ Р 54281-2022 (процедура А)	следы	не более 200	160
8. Цвет на колориметре ЦНТ, ед. ЦНТ	ГОСТ 20284-74	-	не более 2,5	1,0
9. Температура вспышки, определяемая в открытом тигле, °С	ГОСТ 4333-2021	не менее 135	не ниже 167	192
10. Температура застывания, °С	ГОСТ 20287-2023 (ISO 3016:2019)	-	не выше минус 45	минус 45
11. Плотность при 15 °С, кг/м ³	ГОСТ Р 51069-97	-	не более 893,4	871,5
12. Массовая доля серы, %	ГОСТ 1437-2024	-	не более 0,8	0,97
13. Содержание фенола	ГОСТ 1057-2014	-	отсутствие	отсутствие
14. Содержание селективных растворителей, %	ГОСТ 33093-2014	не более 0,3	-	отсутствие
15. Температура самовоспламенения, °С	ГОСТ 12.1.044-2018	не менее 165	-	276

Заключение: Масло базовое АУ, ТУ 38.1011212-89 Предназначено в качестве основы при производстве различных масел и присадок.

соответствует требованиям:

- Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 030/2012 «О требованиях к смазочным материалам, маслам и специальным жидкостям» (Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 20 июля 2012 года N 59) (Приложение 1);
- ТУ 38.1011212-89 «Масло базовое АУ. Технические условия».

Дополнительная информация:

- показатель 15 «Температура самовоспламенения» - при декларировании;
- показатель 12 «Массовая доля серы» - допускается филиалу ПАО АНК «Башнефть» «Башнефть-Новыйл» вырабатывать масло базовое АУ с содержанием серы не более 1,0 % по согласованию с потребителем;
- показатель 7 «Содержание воды» - при производстве масла базового АУ филиалом ПАО АНК «Башнефть» «Башнефть-Новыйл» определение показателя «Содержание воды» производится по ГОСТ Р 54281-2022 и устанавливается норма не более 200 ppm;
- транспортирование и хранение по ГОСТ 1510-2022;
- изготовитель филиал ПАО АНК «Башнефть» «Башнефть-Новыйл» гарантирует соответствие базового масла АУ требованиям ТУ 38.1011212-89 при соблюдении условий хранения и транспортирования, предусмотренных ГОСТ 1510-2022, в течение 5 лет со дня изготовления;
- паспорт безопасности № 67826761.19.97941



Филиал публичного акционерного общества
«Акционерная нефтяная Компания «Башнефть» «Башнефть-Новый»
Юридический адрес:
450052, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г.о. город Уфа, г. Уфа, ул. Карла
Маркса, д. 30/1
Адрес производства:
450063, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г.о. город Уфа, г. Уфа, тракт Бирский,
д.63
e-mail: bnf-novoi@bn.rosneft.ru, тел. +7 347 269-80-88, факс +7 347 249-32-03
Испытательный центр – управление контроля качества (ЦЗЛ)
450063, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г.о. город Уфа, г. Уфа, тракт Бирский,
д.63
e-mail: bnf-novoi@bn.rosneft.ru, тел. +7 347 269-80-88, факс +7 347 249-32-03

ПРИЛОЖЕНИЕ К ПАСПОРТУ № 3278

Масло базовое АУ, ТУ 38.1011212-89

Предназначено в качестве основы при производстве различных масел и присадок.

№ п/п	Обозначение законодательного акта, нормативного документа или свода правил	Сведения, необходимые для описания товаров		
		Наименование показателя	Метод испытания	Фактическое значение
1.	Налоговый кодекс Российской Федерации, статья 181, п.п.11 п.1	Плотность при 20 °С, кг/м³	ГОСТ 3900-2022 (метод 1)	867,6
		Температура вспышки, определяемая в открытом тигле, °С	ГОСТ 4333-2021	192
		Вязкость кинематическая при 100 °С, мм²/с	ГОСТ 33-2016	3,897
		Температура застывания, °С	ГОСТ 20287-2023(ISO 3016:2019)	минус 45
		Агрегатное состояние при температуре 20 °С и давлении 760 мм рт.ст.		жидкость
2.	Дополнительные показатели для определения кода ТН ВЭД	Фракционный состав: - температура начала кипения, °С	ISO 3405-2019 (эквивалентный ASTM D 86-20b)*	не может быть определено**
		- процент перегонки при температуре 250 °С, % (по объему)		не может быть определено**
		- процент перегонки при температуре 300 °С, % (по объему)		не может быть определено**
		- процент перегонки при температуре 350 °С, % (по объему)		не может быть определено**
		Температура, при которой перегоняется 65% объемных или менее (включая потери) нефтяных фракций, °С	ISO 3405-2019 (эквивалентный ASTM D 86-20b)*	не может быть определено**
		Содержание сульфатной зольности, % масс.	ISO 3987-2010 (эквивалентный ГОСТ 12417-94)	0,002
		Индекс омыления, мг КОН на 1 г масла	ISO 6293-1/2 (эквивалентный ГОСТ 17362-71)	менее 2,0
		Температура текучести, °С	ISO 3016-2019 (эквивалентный ГОСТ 20287-91 метод А)	минус 42
		Колориметрическая характеристика (К) в растворе, ед. ASTM	ISO 2049:1996 (эквивалентный ASTM D 1500-12(2017))	< 0,5
		Кинематическая вязкость при 50 °С, мм²/с	ISO 3104-2020(ГОСТ 33-2016)	13,98
		Кинематическая вязкость при 100 °С, мм²/с	ISO 3104-2020(ГОСТ 33-2016)	3,897
		Наименование процесса переработки	Вакуумная перегонка, селективная очистка, депарафинизация.	

В соответствии с пп.11 п.1 ст. 181 налогового Кодекса Российской Федерации топливо не относится к средним дистиллятам.
*Метод предназначен для определения фракционного состава легких и средних дистиллятов и неприменим к маслам.
**Температура кипения и процент перегонки не могут быть корректно определены, т.к. при нагревании при атмосферном давлении начинается разложение продукта.